



มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

THAI SMEs STANDARD

มอก. เอส 132-2565

เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย

MEN'S GARMENT

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 61.020

ISBN 978-616-580-836-1

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย

มอก. เอส 132-2565

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2430 6815

ปัจจุบัน ผู้ทำกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) มีการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปขาย เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมประเภนี้ให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เสื้อผ้าสำเร็จรูปขาย ขึ้น

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำและเอกสารต่อไปนี้ เป็นแนวทาง

ISO 14362-1:2017	Textiles — Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants — Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres
ISO 14184-1:2011	Textiles — Determination of formaldehyde — Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)
มอก. 121 เล่ม 2-2552	วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 2 ความคงทนของสีต่อแสงซินอนอาร์ก
มอก. 121 เล่ม 3-2552	วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 3 ความคงทนของสีต่อการซักด้วยสบู่ หรือ สบู่และโซดา
มอก. 121 เล่ม 4-2552	วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 4 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ
มอก. 121 เล่ม 5-2552	วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 5 ความคงทนของสีต่อการขัดถู
มอก. 121 เล่ม 15-2554	วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 15 ชนิดเส้นใย
มอก. 121 เล่ม 21-2552	วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 21 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซัก และทำให้แห้ง
มอก. 2231-2550	ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
มผช. 836/2554	เสื้อผ้าสำเร็จรูปขาย



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศกำหนดมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย มาตรฐานเลขที่ มอก. เอส 132-2565 ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายบรรจง สุกรีธา

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ ครอบคลุมเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายสำหรับผู้ใหญ่ที่ตัดเย็บจากผ้าทอและผ้าถัก ซึ่งทำจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นใยผสม ทั้งที่ทอด้วยมือและทอด้วยเครื่องจักร
- 1.2 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายถักด้วยมือ เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายที่เป็นเสื้อชั้นในชาย กางเกงชั้นในชาย เสื้อสูท เสื้อโอเวอร์โค้ต แจ็กเก็ต และสเวตเตอร์

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย (men's garment) หมายถึง เสื้อและกางเกงชายที่ตัดเย็บสำเร็จพร้อมสวมใส่หรือใช้งาน เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย เสื้อซาฟารี กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว อาจมีซับใน ใช้วัสดุเกาะเกี่ยว เช่น ซิป กระดุม ขอบเกี่ยว และตกแต่งโดยการตัดต่อลายผ้าหรือการปักเพื่อความสวยงาม
- 2.2 ผ้าทอ (woven fabric) หมายถึง ผ้าที่ได้จากเส้นด้าย 2 ชุด คือ เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง ทอขัดสานกันตาม ลวดลายที่ต้องการ เช่น ผ้าทอลายขัด ผ้าทอลายสอง อาจเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปก็ได้ เช่น ผ้าขิด ผ้าจก
- 2.3 ผ้าถักหรือผ้ายัด (knit fabric) หมายถึง ผ้าที่ได้จากการใช้เส้นด้ายเส้นเดียวหรือมากกว่า มาทำเป็นห่วง สอดคล้องเกี่ยวโยงกันเป็นผืนผ้า
- 2.4 เส้นใยธรรมชาติ (natural fibre) หมายถึง เส้นใยที่มาจากพืช เช่น ฝ้าย ลินิน ป่าน และเส้นใยที่มาจากสัตว์ เช่น ขนสัตว์ ไหม
- 2.5 เส้นใยประดิษฐ์ (man-made fibre) หมายถึง เส้นใยสังเคราะห์ เช่น พอลิเอสเตอร์ ไนลอน อะคริลิก และเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (regenerated fibre) เช่น แอซีเตต วิสโคส (เรยอน)
- 2.6 เส้นใยผสม (mixed fibre) หมายถึง เส้นใยตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมกัน โดยอาจเป็นเส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใย ธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยประดิษฐ์ผสมเส้นใยประดิษฐ์ เช่น ฝ้ายผสมไหม ฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ วิสโคสผสมพอลิเอสเตอร์

3. ประเภทและแบบ

- 3.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - 3.1.1 ประเภททำจากผ้าทอ
 - 3.1.2 ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายัด
- 3.2 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย แต่ละประเภทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
 - 3.2.1 เสื้อ เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย เสื้อซาฟารี
 - 3.2.2 กางเกง เช่น กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว

4. ชื่อขนาดและมิติ

- 4.1 ชื่อขนาดและมิติของเสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
แนะนำตามภาคผนวก ก. แล้วแต่กรณี

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

- 5.1 ลักษณะทั่วไป
 - 5.1.1 ต้องสะอาด เรียบร้อย ประณีต รูปทรงและสัดส่วนสวยงาม ตัวเสื้อและกางเกง เนื้อผ้าต้องไม่มีข้อบกพร่องหรือไม่มีตำหนิที่อาจส่งผลเสียหายต่อการใช้งาน เช่น รอยห่วงหลุดเป็นทาง (เฉพาะผ้าถัก) เป็นรู ด้ายขาด รอยแยก ต่าง เปราะเปื้อน
กรณีผ้ารองในเป็นผ้าอัดกาว ต้องเรียบและแนบสนิทกับผ้าตัวนอก
กรณีมีสาบเสื้อ ต้องเป็นด้านขวาทับซ้อนด้านซ้าย (ยกเว้นเสื้อเชิ้ต)
 - 5.1.2 การตัดต่อลายผ้าหรือการปัก (ถ้ามี) ต้องเรียบร้อย ประณีต สวยงาม แน่น ไม่ย่น หรือไม่หลุดลุ่ย
 - 5.1.3 วัสดุเกาะเกี่ยว (ถ้ามี) ต้องมีสีและขนาดเหมาะสมกับตัวเสื้อและกางเกง ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะ และต้องไม่มีขอบคม ไม่มีปลายแหลม กรณีเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ
- 5.2 การเย็บ
 - 5.2.1 ตะเข็บ ต้องเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งด้านนอกและด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ตึงหรือไม่รั้ง รอบวงแขนต้องเย็บตะเข็บคู่หรือเย็บแบบลิ่มตะเข็บ และต้องไม่น้อยกว่า 44 ฝีเข็มต่อความยาว 10 cm
 - 5.2.2 ริมผ้าด้านในของตะเข็บด้านข้าง ต้องเย็บแบบพันริมผ้า (โพ้ง) ด้วยด้ายเย็บสีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกับสีผ้า ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะตามสมัยนิยม เพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยของผ้า และใช้ฝีเข็มไม่น้อยกว่า 32 ฝีเข็มต่อความยาว 10 cm
 - 5.2.3 การพับริมผ้าและการสอย เช่น ปลายแขน ชายเสื้อ ต้องเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย
 - 5.2.4 การติดกระดุม ซิป ขอบเกี่ยว ต้องเย็บเรียบร้อย ประณีต แน่น ไม่ย่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย

5.2.5 ซับใน (ถ้ามี) ต้องเย็บเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย สีผ้าซับในต้องสีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกับสีตัวผลิตภัณฑ์

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและการวัด

5.3 ชนิดเส้นใยของผ้าทอหรือผ้าถักที่ใช้

ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในฉลาก

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 15

5.4 ปริมาณฟอर्मัลดีไฮด์ (ยกเว้นผ้าทอด้วยมือ)

ต้องน้อยกว่า 75 mg/kg

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 14184-1

5.5 สีอาโซที่ให้อะโรแมติกแอมีน 24 ตัว (ยกเว้นสีย้อมธรรมชาติ)

ตาม มอก. 2231 ภาคผนวก ก ต้องไม่เกิน 30 mg/kg

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 14362 Part 1

5.6 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง (ยกเว้นผ้าไหมบุผ้ากา)

ต้องไม่เกิน 5 % สำหรับผ้าทอ และต้องไม่เกิน 8 % สำหรับผ้าถัก

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 21 โดยซักด้วยเครื่องซักผ้าแบบ ก. (เครื่องซักผ้าแบบบรรจุด้านหน้า) เลขที่วิธีทดสอบเทียบเท่าการซักด้วยมือ และทำให้แห้งโดยวิธีแขวนราว

5.7 ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว ผ้าไหม และสีธรรมชาติของเส้นใย)

ต้องไม่น้อยกว่าเกรดสเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี

ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่าเกรดสเกลระดับ 2-3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี

กรณีมีลายปักสีขาวหรือสีอ่อนและสีเข้มปนกัน สีเข้มต้องไม่ตกติดสีขาวหรือสีอ่อนให้เห็นอย่างชัดเจน

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 3 โดยใช้วิธีทดสอบ A(1) กรณีมีลายปัก ให้เตรียมตัวอย่างโดยตัดชิ้นทดสอบส่วนที่มีลายปักด้วย

5.8 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง (ยกเว้นผ้าสีขาวและสีธรรมชาติของเส้นใย)

ต้องไม่น้อยกว่าเกรดสเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่าเกรดสเกลระดับ 2-3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี

กรณีมีลายปักสีขาวหรือสีอ่อนและสีเข้มปนกัน สีเข้มต้องไม่ตกติดสีขาวหรือสีอ่อนให้เห็นอย่างชัดเจน

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 4 กรณีมีลายปัก ให้เตรียมตัวอย่างโดยตัดชิ้นทดสอบส่วนที่มีลายปักด้วย

มอก. เอส 132-2565

- 5.9 ความคงทนของสีต่อการขัดถู ทั้งสภาพเปียกและสภาพแห้ง (ยกเว้นผ้าสีขาว ผ้าไหม สีธรรมชาติของเส้นใยและลายปัก)
ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3 เฉพาะการเปื้อนสี
ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่า เกรย์สเกลระดับ 2-3
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 5
- 5.10 ความคงทนของสีต่อแสงซินอนอาร์ค เมื่อเทียบกับผ้าบลูมูลมาตรฐาน (ยกเว้นผ้าไหมและผ้าย้อมสีธรรมชาติ)
ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3-4
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 2

6. การบรรจุ

- 6.1 ให้หุ้มท่อหรือบรรจุเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายในบรรจุภัณฑ์เหมาะสม ที่สะอาด แห้ง และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งและเก็บรักษาได้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

7. เครื่องหมายและฉลาก

- 7.1 ที่บรรจุภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้อย่างชัดเจน
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้
 - (2) ประเภทและแบบ
 - (3) ชื่อขนาด (ถ้ามี) เช่น ชื่อขนาด 34
 - (4) รอบอกเสื้อ รอบคอเสื้อ (เฉพาะเสื้อเชิ้ต) ความยาวเสื้อ รอบเอวกางเกง รอบสะโพกกางเกง (กรณีเข้ารูป) และความยาวกางเกง แล้วแต่กรณี เป็นเซนติเมตร (cm)
 - (5) ชนิดเส้นใยผ้าทอหรือผ้าถักที่ใช้
 - (6) กรณีใช้ผ้าทอมือ อาจระบุผ้าทอที่ใช้ เช่น ผ้ากาบบัว
 - (7) สีจากพืชหรือส่วนของพืชที่ใช้ เช่น สีเหลืองจากดอกดาวเรือง (เฉพาะกรณีใช้สีธรรมชาติ)
 - (8) เดือน ปีที่ทำ
 - (9) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา เช่น แยกซักกับผ้าสีอื่น
 - (10) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายประเภทและแบบเดียวกัน ทำจากวัสดุอย่างเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- 8.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
- 8.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การเย็บ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
- 8.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ตัวอย่าง
- 8.2.1.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.1 ข้อ 5.2 ข้อ 6. และข้อ 7. จึงจะถือว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 8.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบชนิดเส้นใยของผ้าทอหรือผ้าถักที่ใช้ ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ (ยกเว้นผ้าทอด้วยมือ) สีอาโซที่ให้อะโรแมติกแอมีน 24 ตัว (ยกเว้นสีย้อมธรรมชาติ) การเปลี่ยนแปลงขนาดกายหลังการซักและทำให้แห้ง (ยกเว้นผ้าไหมบุผ้ากาบ) ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว ผ้าไหม และสีธรรมชาติของเส้นใย) ความคงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง (ยกเว้นผ้าสีขาว และสีธรรมชาติของเส้นใย) ความคงทนของสีต่อการขัดถู ทั้งสภาพเปียกและสภาพแห้ง (ยกเว้นผ้าสีขาว ผ้าไหม สีธรรมชาติของเส้นใย และลายปัก) และความคงทนของสีต่อแสงซินอนอาร์ก เมื่อเทียบกับผ้าบลูจูลมาตรฐาน (ยกเว้นผ้าไหม และผ้าย้อมสีธรรมชาติ)
- 8.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จากข้อ 8.2.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ถึง 2 ตัวอย่าง โดยให้มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1 m²
- 8.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.3 ถึงข้อ 5.11 จึงจะถือว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 8.3 เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายต้องเป็นไปตามข้อ 8.2.1.2 และข้อ 8.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายรุ่นนั้นเป็นไปตามเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส นี้

9. การทดสอบ

- 9.1 ทัวไป
- 9.1.1 ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้

ภาคผนวก ก.

ชื่อขนาดและมิติของเสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย

(แนะนำ)

(ข้อ 4.1)

- ก.1 ชื่อขนาด หมายถึง ตัวเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อแสดงขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย โดยใช้รอบอกหรือรอบเอวของผู้ใช้ แล้วแต่กรณี และให้แสดงไว้ที่ฉลากเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อ
- ก.2 รอบอกเสื้อ หมายถึง ความกว้างรอบอก ที่วัดจากตะเข็บข้างที่อยู่ห่างจากจุดตัดใต้วงแขนลงมา 2.5 cm ไปยังอีกด้านหนึ่ง แล้วคูณด้วย 2
- ก.3 รอบคอเสื้อ (เฉพาะเสื้อเชิ้ต) หมายถึง ความยาว ที่วัดจากกึ่งกลางกระดุมเสื้อถึงกึ่งกลางรางกระดุม
- ก.4 ความยาวเสื้อ หมายถึง ความยาว ที่วัดจากกึ่งกลางคอเสื้อด้านหลังจนถึงชายเสื้อ ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะตามสมัณิยม
- ก.5 รอบเอวกางเกง หมายถึง ความกว้างที่น้อยสุดของกางเกง
- ก.6 รอบสะโพกกางเกง หมายถึง ความกว้างที่มากที่สุดของกางเกง
- ก.7 ความยาวกางเกง หมายถึง ความยาว ที่วัดจากริมขอบเอวบนสุดด้านข้างถึงชายกางเกง ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะตามสมัณิยม

ตารางที่ ก.1 ชื่อขนาดและมิติของเสื้อ

(ข้อ 4.1)

ชื่อขนาด (รอบอกผู้ใช้)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
รอบอกเสื้อ (cm)	97 ถึง 100	100 ถึง 102	102 ถึง 105	105 ถึง 108	108 ถึง 111	111 ถึง 114	114 ถึง 117	117 ถึง 120	120 ถึง 123	123 ถึง 126	126 ถึง 129
รอบอกเสื้อ (กรณีเข้ารูป) (cm)	87 ถึง 90	90 ถึง 92	92 ถึง 95	95 ถึง 98	98 ถึง 101	101 ถึง 104	104 ถึง 107	107 ถึง 110	110 ถึง 113	113 ถึง 116	116 ถึง 119
รอบคอเสื้อ (เฉพาะเสื้อเชิ้ต) (cm)	ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก ± 1										
ความยาวเสื้อ (cm)	ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก ± 1										

ตารางที่ ก.2 ชื่อขนาดและมิติของกางเกง

(ข้อ 4.1)

ชื่อขนาด (รอบเอวผู้ใช้)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
รอบเอวกางเกง (cm)	72 ถึง 75	75 ถึง 77	77 ถึง 80	80 ถึง 82	82 ถึง 85	85 ถึง 87	87 ถึง 90	90 ถึง 92	92 ถึง 95	95 ถึง 97	97 ถึง 100
รอบสะโพกกางเกง (กรณีเข้ารูป) (cm)	ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก ± 1										
ความยาวกางเกง (cm)	ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก ± 1										