



มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

THAI SMEs STANDARD

มอก. เอส 133-2565

เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง

GIRLS' GARMENT

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 61.020

ISBN 978-616-580-835-4

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส  
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง

มอก. เอส 133-2565

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2430 6815

ปัจจุบัน ผู้ทำกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) มีการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมประเภนี้ให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง ขึ้น

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำและเอกสารต่อไปนี้ เป็นแนวทาง

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ISO 14362-1:2017      | Textiles — Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants — Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres |
| ISO 14184-1:2011      | Textiles — Determination of formaldehyde — Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)  |
| มอก. 121 เล่ม 2-2552  | วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 2 ความคงทนของสีต่อแสงซินอนอาร์ก   |
| มอก. 121 เล่ม 3-2552  | วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 3 ความคงทนของสีต่อการซักด้วยสบู่ หรือ สบู่และโซดา   |
| มอก. 121 เล่ม 4-2552  | วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 4 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ  |
| มอก. 121 เล่ม 5-2552  | วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 5 ความคงทนของสีต่อการขัดถู  |
| มอก. 121 เล่ม 15-2554 | วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 15 ชนิดเส้นใย   |
| มอก. 121 เล่ม 21-2552 | วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 21 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซัก และทำให้แห้ง   |
| มอก. 2231-2550        | ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย   |
| มผช. 1450/2554        | เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง  |



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศกำหนดมาตรฐาน  
อุตสาหกรรมเอส เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง มาตรฐานเลขที่ มอก. เอส 133-2565 ดังมีรายละเอียดต่อท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายบรรจง สุกรีธา

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

# มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

## เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง

### 1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ ครอบคลุมเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงที่ตัดเย็บจากผ้าทอและผ้าถักซึ่งทำจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นใยผสม ทั้งที่ทอด้วยมือและทอด้วยเครื่องจักร
- 1.2 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงถักด้วยมือ เสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับเด็กอ่อน เครื่องแบบนักเรียน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงที่เป็นเสื้อสูท เสื้อโอเวอร์โค้ต แจ็กเกต และสเวตเตอร์

### 2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง (girls' garment) หมายถึง เสื้อผ้าเด็กหญิงที่ตัดเย็บสำเร็จพร้อมสวมใส่หรือใช้งาน เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อคอกลม กระโปรง กางเกง และชุดติดกัน อาจมีซับใน ใช้วัสดุเกาะเกี่ยว เช่น ซิป กระดุม ขอบเกี่ยว และอาจตกแต่งด้วยการต่อลายผ้า การปัก ลูกไม้ โบว์ มุก ลูกบิด เลื่อม ไหมปัก หรือวัสดุอื่นเพื่อความสวยงาม
- 2.2 ผ้าทอ (woven fabric) หมายถึง ผ้าที่ได้จากเส้นด้าย 2 ชุด คือ เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง ทอขัดสานกันตามลวดลายที่ต้องการ เช่น ผ้าทอลายขัด ผ้าทอลายสอง อาจเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปก็ได้ เช่น ผ้าขิด ผ้าจก
- 2.3 ผ้าถักหรือผ้ายัด (knit fabric) หมายถึง ผ้าที่ได้จากการใช้เส้นด้ายเส้นเดียวหรือมากกว่า ทำเป็นห่วงสอดคล้องเกี่ยวโยงกันเป็นผืนผ้า
- 2.4 เส้นใยธรรมชาติ (natural fibre) หมายถึง เส้นใยที่มาจากพืช เช่น ฝ้าย ลินิน ป่าน และเส้นใยที่มาจากสัตว์ เช่น ขนสัตว์ ไหม
- 2.5 เส้นใยประดิษฐ์ (man-made fibre) หมายถึง เส้นใยสังเคราะห์ เช่น พอลิเอสเตอร์ ไนลอน อะคริลิก และเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (regenerated fibre) เช่น แอซีเตต วิสโคส (เรยอน)
- 2.6 เส้นใยผสม (mixed fibre) หมายถึง เส้นใยตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมกัน โดยอาจเป็นเส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยประดิษฐ์ผสมเส้นใยประดิษฐ์ เช่น ฝ้ายผสมไหม ฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ วิสโคสผสมพอลิเอสเตอร์
- 2.7 เด็กอ่อน (baby) หมายถึง เด็กทารกที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 36 เดือน
- 2.8 เด็ก (child) หมายถึง เด็กที่มีอายุมากกว่า 3 ปี จนถึง 14 ปี

### 3. ประเภทและแบบ

- 3.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  - 3.1.1 ประเภททำจากผ้าทอ
  - 3.1.2 ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายัด
- 3.2 เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง แต่ละประเภทแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ
  - 3.2.1 เสื้อ เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อคอบัว
  - 3.2.2 กระโปรง เช่น กระโปรงครึ่งวงกลม กระโปรงจีบรอบตัว
  - 3.2.3 กางเกง เช่น กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว
  - 3.2.4 ชุดติดกัน

### 4. ชื่อขนาดและมิติ

- 4.1 ชื่อขนาดและมิติของเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง  
แนะนำตามภาคผนวก ก. แล้วแต่กรณี

### 5. คุณลักษณะที่ต้องการ

- 5.1 ลักษณะทั่วไป
  - 5.1.1 ต้องสะอาด เรียบร้อย ประณีต รูปทรงและสัดส่วนสวยงาม ตัวเสื้อ กระโปรง กางเกง และชุดติดกัน เนื้อผ้าต้องไม่มีข้อบกพร่องหรือไม่มีตำหนิที่อาจส่งผลเสียหายต่อการใช้งาน เช่น รอยห่วงหลุดเป็นทาง (เฉพาะผ้าถัก) เป็นรู ด้ายขาด รอยแยก ต่าง เปราะเปื้อน  
กรณีมีผ้ารองในเป็นผ้าอัดกาว ต้องเรียบและแนบสนิทกับผ้าตัวนอก  
กรณีที่มีسابเสื้อ ต้องเป็นด้านขวาทับซ้อนด้านซ้าย (ยกเว้นเสื้อเชิ้ต)
  - 5.1.2 การตัดต่อลายผ้าหรือการปัก (ถ้ามี) ต้องเรียบร้อย ประณีต สวยงาม แน่น ไม่ย่น หรือไม่หลุดลุ่ย
  - 5.1.3 วัสดุเกาะเกี่ยว (ถ้ามี) ต้องมีสีและขนาดเหมาะสมกับตัวเสื้อ กระโปรง และกางเกง ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะ และต้องไม่มีขอบคม ไม่มีปลายแหลม กรณีเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม
- การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ
- 5.2 การเย็บ
  - 5.2.1 ตะเข็บ ต้องเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งด้านนอกและด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ตึงหรือไม่รั้ง รอบวงแขนต้องเย็บตะเข็บคู่หรือเย็บแบบลิ่มตะเข็บ และต้องไม่น้อยกว่า 44 ฝีเข็มต่อความยาว 10 cm
  - 5.2.2 ริมผ้าด้านในของตะเข็บด้านข้าง ต้องเย็บแบบพันริมผ้า (โพ้ง) ด้วยด้ายเย็บสีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกับสีผ้า ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะตามสมัยนิยม เพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยของผ้า และใช้ฝีเข็มไม่น้อยกว่า 32 ฝีเข็มต่อความยาว 10 cm

- 5.2.3 การพับริมผ้าและการสอย เช่น ปลายแขน ชายเสื้อ ต้องเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย
- 5.2.4 การติดกระดุม ซิป ขอบเกี่ยว ต้องเย็บเรียบร้อย ประณีต แน่น ไม่ย่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย
- 5.2.5 ซับใน (ถ้ามี) ต้องเย็บเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย สีผ้าซับในต้องสีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกับสีตัวผลิตภัณฑ์

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและการวัด

- 5.3 ชนิดเส้นใยของผ้าทอหรือผ้าถักที่ใช้  
ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในฉลาก  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 15
- 5.4 ปริมาณฟอर्मัลดีไฮด์ (ยกเว้นผ้าทอด้วยมือ)  
ต้องน้อยกว่า 75 mg/kg  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 14184-1
- 5.5 สีอาโซที่ให้อะโรแมติกแอมีน 24 ตัว (ยกเว้นสีย้อมธรรมชาติ)  
ตาม มอก. 2231 ภาคผนวก ก ต้องไม่เกิน 30 mg/kg  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 14362 Part 1
- 5.6 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง (ยกเว้นผ้าไหมบุผ้ากา)  
ต้องไม่เกิน 5 % สำหรับผ้าทอ และไม่เกิน 8 % สำหรับผ้าถัก  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 21 โดยซักด้วยเครื่องซักผ้าแบบ ก. (เครื่องซักผ้าแบบบรรจุด้านบน)  
เลขที่วิธีทดสอบเทียบเท่าการซักด้วยมือ และทำให้แห้งโดยวิธีแขวนราว
- 5.7 ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว ผ้าไหม และสีธรรมชาติของเส้นใย)  
ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี  
ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 2-3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี  
กรณีมีลายปักสีขาวหรือสีอ่อนและสีเข้มปนกัน สีเข้มต้องไม่ตกติดสีขาวหรือสีอ่อนให้เห็นอย่างชัดเจน  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 3 โดยใช้วิธีทดสอบ A(1) กรณีมีลายปัก ให้เตรียมตัวอย่างโดยตัดชิ้นทดสอบส่วนที่มีลายปักด้วย
- 5.8 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง (ยกเว้นผ้าสีขาวและสีธรรมชาติของเส้นใย)  
ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 2-3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี  
กรณีมีลายปักสีขาวหรือสีอ่อนและสีเข้มปนกัน สีเข้มต้องไม่ตกติดสีขาวหรือสีอ่อนให้เห็นอย่างชัดเจน  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 4 กรณีมีลายปัก ให้เตรียมตัวอย่างโดยตัดชิ้นทดสอบส่วนที่มีลายปักด้วย

- 5.9 ความคงทนของสีต่อการขูดถู ทั้งสภาพเปียกและสภาพแห้ง (ยกเว้นผ้าสีขาว ผ้าไหม สีธรรมชาติของเส้นใยและลายปัก)  
ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3 เฉพาะการเปื้อนสี  
ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 2-3  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 5
- 5.10 ความคงทนของสีต่อแสงซินอนอาร์ค เมื่อเทียบกับผ้าบลูมูลมาตรฐาน (ยกเว้นผ้าไหมและผ้าย้อมสีธรรมชาติ)  
ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3-4  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 2

## 6. การบรรจุ

- 6.1 ให้หุ้มห่อหรือบรรจุเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ที่สะอาด แห้ง และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งและเก็บรักษาได้  
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

## 7. เครื่องหมายและฉลาก

- 7.1 ที่บรรจุภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้
  - (2) ประเภทและแบบ
  - (3) ชื่อขนาด (ถ้ามี) เช่น ชื่อขนาด 19 (ความกว้างไหล่ผู้ใช้)
  - (4) ความกว้างไหล่เสื้อ รอบอกเสื้อ รอบคอเสื้อ (เฉพาะเสื้อเชิ้ต) ความยาวเสื้อ รอบเอวกระโปรงหรือกางเกง รอบสะโพกกระโปรงหรือกางเกงหรือชุดติดกัน (กรณีเข้ารูป) ความยาวกระโปรงหรือกางเกง รอบอกชุดติดกัน และความยาวชุดติดกัน แล้วแต่กรณี เป็นเซนติเมตร (cm)
  - (5) ชนิดเส้นใยผ้าทอหรือผ้าถักที่ใช้
  - (6) กรณีใช้ผ้าทอมือ อาจระบุผ้าทอที่ใช้ เช่น ผ้ากาบบัว
  - (7) สีจากพืชหรือส่วนของพืชที่ใช้ เช่น สีเหลืองจากดอกดาวเรือง (เฉพาะกรณีใช้สีธรรมชาติ)
  - (8) เดือน ปีที่ทำ
  - (9) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา เช่น แยกซักกับผ้าสีอื่น
  - (10) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น



## 8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงประเภทและแบบเดียวกัน ทำจากวัสดุอย่างเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- 8.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
- 8.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การเย็บ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
- 8.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ตัวอย่าง
- 8.2.1.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.1 ข้อ 5.2 ข้อ 6. และข้อ 7. จึงจะถือว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 8.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบชนิดเส้นใยของผ้าทอหรือผ้าถักที่ใช้ ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ (ยกเว้นผ้าทอด้วยมือ) สีอาโซที่ให้อะโรแมติกแอมีน 24 ตัว (ยกเว้นสีย้อมธรรมชาติ) การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง (ยกเว้นผ้าไหมบุผ้ากา) ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว ผ้าไหม และสีธรรมชาติของเส้นใย) ความคงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง (ยกเว้นผ้าสีขาว และสีธรรมชาติของเส้นใย) ความคงทนของสีต่อการขัดถู ทั้งสภาพเปียกและสภาพแห้ง (ยกเว้นผ้าสีขาว ผ้าไหม สีธรรมชาติของเส้นใย และลายปัก) และความคงทนของสีต่อแสงซินอนอาร์ก เมื่อเทียบกับผ้าบลูจูลมาตรฐาน (ยกเว้นผ้าไหม และผ้าย้อมสีธรรมชาติ)
- 8.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จากข้อ 8.2.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ถึง 2 ตัวอย่าง โดยให้มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1 m<sup>2</sup>
- 8.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.3 ถึงข้อ 5.11 จึงจะถือว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 8.3 เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงต้องเป็นไปตามข้อ 8.2.1.2 และข้อ 8.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงรุ่นนั้นเป็นไปตามเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส นี้

## 9. การทดสอบ

- 9.1 ทัวไป
- 9.1.1 ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้

ภาคผนวก ก.

ชื่อขนาดและมิติของเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง

(แนะนำ)

(ข้อ 4.1)

- ก.1 ชื่อขนาด หมายถึง ตัวเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อแสดงขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง โดยใช้ความกว้างไหล่หรือรอบเอวของผู้ใช้ แล้วแต่กรณี และให้แสดงไว้ที่ฉลากเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อ
- ก.2 ความกว้างไหล่เสื้อ หมายถึง ความกว้างจากตะเข็บวงแขนเสื้อด้านบนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของด้านหลังตัวเสื้อ
- ก.3 รอบอกเสื้อหรือรอบอกชุดติดกัน หมายถึง ความกว้างรอบอก ที่วัดจากตะเข็บข้างที่อยู่ห่างจากจุดตัดใต้วงแขนลงมา 2.5 cm ไปยังอีกด้านหนึ่ง แล้วคูณด้วย 2
- ก.4 รอบคอเสื้อ (เฉพาะเสื้อเชิ้ต) หมายถึง ความยาว ที่วัดจากกึ่งกลางกระดุมเสื้อถึงกึ่งกลางรางกระดุม
- ก.5 ความยาวเสื้อ หมายถึง ความยาว ที่วัดจากกึ่งกลางคอเสื้อด้านหลังจนถึงชายเสื้อ ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะตามสมัณนิยม
- ก.6 รอบเอวกระโปรงหรือกางเกง หมายถึง ความกว้างที่น้อยสุดของกระโปรงหรือกางเกง
- ก.7 รอบสะโพกกระโปรงหรือกางเกงหรือชุดติดกัน (กรณีเข้ารูป) หมายถึง ความกว้างที่มากที่สุดของกระโปรงหรือกางเกงหรือชุดติดกัน
- ก.8 ความยาวกระโปรงหรือกางเกง หมายถึง ความยาว ที่วัดจากริมขอบเอวบนสุดด้านข้างถึงชายกระโปรงหรือกางเกง ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะตามสมัณนิยม
- ก.9 ความยาวชุดติดกัน หมายถึง ความยาวจากกึ่งกลางคอด้านหลังจนถึงชายกระโปรง ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะตามสมัณนิยม

## ตารางที่ ก.1 ชื่อขนาดและมิติของเสื้อ

(ข้อ 4.1)

| ชื่อขนาด<br>(ความกว้างไหล่ผู้ใช้)       | 19                           | 20              | 21              | 22              | 23              | 24              | 25              |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ความกว้างไหล่เสื้อ<br>(cm)              | 30<br>ถึง<br>32              | 32<br>ถึง<br>34 | 34<br>ถึง<br>36 | 36<br>ถึง<br>39 | 39<br>ถึง<br>41 | 41<br>ถึง<br>43 | 43<br>ถึง<br>45 |
| รอบอกเสื้อ<br>(cm)                      | 65<br>ถึง<br>69              | 69<br>ถึง<br>71 | 71<br>ถึง<br>75 | 75<br>ถึง<br>81 | 81<br>ถึง<br>88 | 88<br>ถึง<br>92 | 92<br>ถึง<br>98 |
| รอบคอเสื้อ<br>(เฉพาะเสื้อเชิ้ต)<br>(cm) | ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก $\pm 1$ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ความยาวเสื้อ<br>(cm)                    | ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก $\pm 1$ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

## ตารางที่ ก.2 ชื่อขนาดและมิติของกระโปรงหรือกางเกง

(ข้อ 4.1)

| ชื่อขนาด<br>(รอบเอวผู้ใช้)                          | 19                           | 20              | 21              | 22              | 23              | 24              | 25              |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รอบเอวกระโปรงหรือกางเกง<br>(cm)                     | 48<br>ถึง<br>50              | 50<br>ถึง<br>53 | 53<br>ถึง<br>55 | 55<br>ถึง<br>58 | 58<br>ถึง<br>61 | 61<br>ถึง<br>64 | 64<br>ถึง<br>68 |
| รอบเอวกระโปรงหรือกางเกง<br>(แถบยางยืด)<br>(cm)      | 42<br>ถึง<br>44              | 44<br>ถึง<br>46 | 46<br>ถึง<br>48 | 48<br>ถึง<br>51 | 51<br>ถึง<br>54 | 54<br>ถึง<br>57 | 57<br>ถึง<br>61 |
| รอบสะโพกกระโปรงหรือ<br>กางเกง (กรณีเข้ารูป)<br>(cm) | ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก $\pm 1$ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ความยาวกระโปรงหรือกางเกง<br>(cm)                    | ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก $\pm 1$ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

ตารางที่ ก.3 ชื่อขนาดและมิติของชุดติดกัน

(ข้อ 4.1)

| ชื่อขนาด<br>(ความกว้างไหล่ผู้ใช้)          | 19                           | 20              | 21              | 22              | 23              | 24              | 25              |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รอบอกชุดติดกัน<br>(cm)                     | 65<br>ถึง<br>69              | 69<br>ถึง<br>71 | 71<br>ถึง<br>75 | 75<br>ถึง<br>81 | 81<br>ถึง<br>88 | 88<br>ถึง<br>92 | 92<br>ถึง<br>98 |
| รอบสะโพกชุดติดกัน<br>(กรณีเข้ารูป)<br>(cm) | ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก $\pm 1$ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ความยาวชุดติดกัน<br>(cm)                   | ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก $\pm 1$ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |